

TERRACOL SH 790— является водной эмульсией сополимера стирола, акриловой кислоты и бутилового эфира акриловой кислоты не содержащей алкилфенолэтоксилата. Обладает высокой пигментоемкостью, водо- и щелочестойкостью, отличной адгезией к материалам, устойчивостью к загрязнениям.

Применяется как связующее для производства фасадных и интерьерных красок, нетканых материалов, текстурных покрытий, грунтовок, шпатлевок, модификации силикатных красок, средств защиты бетона, затирок, систем наружной изоляции и отделки (EIFS).

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Норма для марки
Внешний вид	Жидкость белого цвета без механических включений
Тип эмульгатора	Анионный\неионный
Массовая доля остаточного мономера, % не более	0,05
Содержание сухого вещества (%) *	50+/-1
pH	7-9
Динамическая вязкость **mPa.s	2000 - 5000
Минимальная температура пленкообразования MFFT (°C)	23+/-1
Температура стеклования, Tg	+22
Размер частиц, мкм	0,1-0,15
Относительное удлинение, %	500-600
Прочность пленки, Н/мм ²	2-3
Водопоглощение 24 часа, 20(°C) при толщине пленки 200 мкм	12±1%

*105°C, 15 мин, 0,6 гр.

**По Брукфильду, RV3, V-20, t-23°C

Продукт соответствует **ТУ 20.30.11-001-19132655-2018**

Срок хранения: 6 месяцев в плотно закрытой таре при температуре +5° - +35°C.

НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!

Указания по обработке и применению выданы на основе наших лучших сведений и информации. Мы не гарантируем пригодность какого-либо из продуктов для целей, самостоятельно predeterminedенных его потребителем. Мы рекомендуем проводить тестирование наших материалов в своих рецептурах перед запуском их в производство. Более того, каждый из потребителей наших продуктов несет самостоятельную ответственность за соблюдение всех законодательных предписаний.



www.kubanakrylat.ru



sales@kubanakrylat.ru



+7(86130)58577



352700, Россия, Краснодарский край,
Тимашевский р-н, г. Тимашевск, ул. Науменко, 1,б