

TERRACOL SS 554 WR — является водной эмульсией сополимера стирола, акриловой кислоты и бутилового эфира акриловой кислоты не содержащей алкилфенолэтоксилата. Мягкий водостойкий латекс для архитектурных красок и покрытий.

Обладает высокой связывающей способностью, эластичностью, водостойкостью, адгезией к различным материалам, устойчивостью к механическим воздействиям, стойкостью к щелочным средам, высокими физико-механическими характеристиками.

Применяется как универсальное связующее при производстве водно-дисперсионных высококачественных красок для наружных и внутренних работ, текстурированных покрытий с высокой укрывистостью, кварцевых и влагозащитных покрытий, штукатурок, клеевых составов.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Норма для марки
Внешний вид	жидкость молочно-белого цвета без механических включений
Тип эмульгатора	Анионный\неионный
Массовая доля остаточного мономера, % не более	0,05
Содержание сухого вещества (%) *	50+/-1
pH	7-9
Динамическая вязкость **mPa.s	200-800
Минимальная температура пленкообразования MFFT (°C)	0-1
Температура стеклования, Tg	-3
Размер частиц, мкм	0,08-0,10
Относительное удлинение, %	1500 - 2000
Прочность пленки, Н/мм ²	0,5 – 1,5
Водопоглощение 24 часа, 20(°C) при толщине пленки 200 мкм	18±1%

*105°C, 15 мин, 0,6 гр.

**По Брукфильду, LV3, V-60, t-23°C

Продукт соответствует **ТУ 20.30.11-001-19132655-2018**

Срок хранения: 6 месяцев в плотно закрытой таре при температуре +5° - +35°C.

НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!

Указания по обработке и применению выданы на основе наших лучших сведений и информации. Мы не гарантируем пригодность какого-либо из продуктов для целей, самостоятельно predeterminedенных его потребителем. Мы рекомендуем проводить тестирование наших материалов в своих рецептурах перед запуском их в производство. Более того, каждый из потребителей наших продуктов несет самостоятельную ответственность за соблюдение всех законодательных предписаний.



www.kubanakrylat.ru



sales@kubanakrylat.ru



+7(86130)58577



352700, Россия, Краснодарский край,
Тимашевский р-н, г. Тимашевск, ул. Науменко, 1,б