

TERRACOL SV 300— является водной эмульсией сополимера стирола и бутилового эфира акриловой кислоты не содержащей алкилфенолэтоксилата и пластификатора.

Обладает высочайшей гибкостью пленки при отрицательных температурах, превосходно перекрывает трещины в основаниях, стабильна при смешивании с щелочными вяжущими веществами, наполнителями, устойчива к ультрафиолету и загрязнениям.

Применяется как эластичное связующее для двухкомпонентных гидроизоляционных покрытий кровли, мастик, клеев, антикоррозионных грунтовок и гибких фасадных систем.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Норма для марки
Внешний вид	Жидкость белого цвета без механических включений
Тип эмульгатора	Анионный/неоинный
Массовая доля остаточного мономера, % не более	0,05
Содержание сухого вещества (%) *	50+/-1
pH	7-9
Динамическая вязкость **mPa.s	100 - 600
Минимальная температура пленкообразования MFFT (°C)	ниже 0
Температура стеклования, Tg	-26
Размер частиц, мкм	0,15-0,20
Водопоглощение 24 часа, 20(°C) при толщине пленки 200 мкм	13 ±1%

*105°C, 15 мин, 0,6 гр.

**По Брукфильду, RV2, V-100, t-23°C

Продукт соответствует **ТУ 20.30.11-001-19132655-2018**

Срок хранения: 6 месяцев в плотно закрытой таре при температуре +5° - +35°C.

НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!

Указания по обработке и применению выданы на основе наших лучших сведений и информации. Мы не гарантируем пригодность какого-либо из продуктов для целей, самостоятельно предопределенных его потребителем. Мы рекомендуем проводить тестирование наших материалов в своих рецептурах перед запуском их в производство. Более того, каждый из потребителей наших продуктов несет самостоятельную ответственность за соблюдение всех законодательных предписаний.



www.kubanakrylat.ru



sales@kubanakrylat.ru



+7(86130)58577



352700, Россия, Краснодарский край,
Тимашевский р-н, г. Тимашевск, ул. Науменко, 1,б