

TERRACOL AT 610 — является водной эмульсией акриловых сополимеров с высокой остаточной липкостью.

Область применения

- двусторонние пенополиуретановые и сетчатые покрытия
- упаковочные ленты БОПП пленки
- клей для ПВХ покрытий
- защитная и малярная лента

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Норма для марки
Внешний вид	жидкость молочно-белого цвета без механических включений
Тип эмульгатора	Анионный
Массовая доля остаточного мономера, % не более	0,05
Содержание сухого вещества (%) *	59+/-1
pH	3-5
Динамическая вязкость **mPa.s	100-500
Минимальная температура пленкообразования MFFT (°C)	Ниже нуля
Температура стеклования, Tg	-43
Размер частиц, мкм	0,14-0,17
Поверхностное натяжение 10 ⁻³ Н/м, 20°C	37±1%

*105°C, 15 мин, 0,6 гр.

**По Брукфильду, RV2, V-50, t-23°C

Продукт соответствует **ТУ 20.30.11-001-19132655-2018**

Срок хранения: 6 месяцев в плотно закрытой таре при температуре +5° - +35°C.

НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!

Указания по обработке и применению выданы на основе наших лучших сведений и информации. Мы не гарантируем пригодность какого-либо из продуктов для целей, самостоятельно predeterminedенных его потребителем. Мы рекомендуем проводить тестирование наших материалов в своих рецептурах перед запуском их в производство. Более того, каждый из потребителей наших продуктов несет самостоятельную ответственность за соблюдение всех законодательных предписаний.



www.kubanakrylat.ru



sales@kubanakrylat.ru



+7(86130)58577



352700, Россия, Краснодарский край,
Тимашевский р-н, г. Тимашевск, ул. Науменко, 1,б