

TERRACOL SS 801 — является высококонцентрированной водной эмульсией сополимера стирола и бутилового эфира акриловой кислоты не содержащей алкилфенолэтоксилатов и пластификатора.

Обладает высокой гибкостью пленки при отрицательных температурах, эффективно перекрывает трещины в основаниях, стабильна при смешивании с щелочными вяжущими веществами, наполнителями.

Применяется как универсальное эластичное связующее для двухкомпонентных гидроизоляционных покрытий для перекрытия трещин, производства герметиков.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Норма для марки
Внешний вид	Жидкость белого цвета без механических включений
Тип эмульгатора	Анионный/неоинный
Массовая доля остаточного мономера, % не более	0,05
Содержание сухого вещества (%) *	57+/-1
pH	7-9
Динамическая вязкость **mPa.s	300 - 1000
Минимальная температура пленкообразования MFFT (°C)	ниже 0
Температура стеклования, Tg	-10
Размер частиц, мкм	0,2-0,25
Водопоглощение 24 часа, 20(°C) при толщине пленки 200 мкм	15 ±1%

*105°C, 15 мин, 0,6 гр.

**По Брукфильду, RV2, V-20, t-23°C

Продукт соответствует **ТУ 20.30.11-001-19132655-2018**

Срок хранения: 6 месяцев в плотно закрытой таре при температуре +5° - +35°C.

НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!

Указания по обработке и применению выданы на основе наших лучших сведений и информации. Мы не гарантируем пригодность какого-либо из продуктов для целей, самостоятельно определенных его потребителем. Мы рекомендуем проводить тестирование наших материалов в своих рецептурах перед запуском их в производство. Более того, каждый из потребителей наших продуктов несет самостоятельную ответственность за соблюдение всех законодательных предписаний.



www.kubanakrylat.ru



sales@kubanakrylat.ru



+7(86130)58577



352700, Россия, Краснодарский край,
Тимашевский р-н, г. Тимашевск, ул. Науменко, 1,б