

TERRACOL SH 916 WR— является водной эмульсией сополимера стирола, акриловой кислоты и бутилового эфира акриловой кислоты не содержащей аммиак.

Жесткий водостойкий латекс для архитектурных красок и покрытий.

Обладает высокой водостойкостью, износостойкостью, прочностью и адгезией к различным материалам, устойчивостью к механическим воздействиям, сопротивлением к воде, щелочным средам, высокими физико-механическими характеристиками. Имеет высокий глянец пленки.

Применяется как связующее при производстве водно-дисперсионных высококачественных красок для наружных и внутренних работ с высоким глянцем и матовой поверхностью, текстурированных красок, красок для дорожной разметки, декоративных покрытий, систем теплоизоляции EPS.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Норма для марки
Внешний вид	жидкость молочно-белого цвета без механических включений
Тип эмульгатора	Анионный\неионный
Массовая доля остаточного мономера, % не более	0,05
Содержание сухого вещества (%) *	50+/-1
pH	7-9
Динамическая вязкость **mPa.s	3000 - 8000
Минимальная температура пленкообразования MFFT (°C)	18-20
Температура стеклования, Tg	22
Размер частиц, мкм	0,08-0,11
Относительное удлинение, %	400-500
Прочность пленки, Н/мм ²	4-6
Водопоглощение 24 часа, 20(°C) при толщине пленки 200 мкм	12±1%

*105°C, 15 мин, 0,6 гр.

**По Брукфильду, RV5, V-20, t-23°C

Продукт соответствует **ТУ 20.30.11-001-19132655-2018**

Срок хранения: 6 месяцев в плотно закрытой таре при температуре +5° - +35°C.

НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!

Не должен использоваться совместно с металлами и сплавами, подверженными коррозии!

Указания по обработке и применению выданы на основе наших лучших сведений и информации. Мы не гарантируем пригодность какого-либо из продуктов для целей, самостоятельно предопределенных его потребителем. Мы рекомендуем проводить тестирование наших материалов в своих рецептурах перед запуском их в производство. Более того, каждый из потребителей наших продуктов несет самостоятельную ответственность за соблюдение всех законодательных предписаний.



www.kubanakrylat.ru



sales@kubanakrylat.ru



+7(86130)58577



352700, Россия, Краснодарский край,
Тимашевский р-н, г. Тимашевск, ул. Науменко, 1,б